

■漆の作業工程 協力：土直漆器

漆の塗装は下地、中塗、上塗、蒔絵の順に職人たちが手作業で1つずつ丁寧にいろいろな工程を高度な専門特化した技術で美しい作品を作り上げています。



漆専用のはけ。筆毛は女性の人毛製。で非常に高価なはけを使用して塗ります。



漆の下準備。誇りや不純物を布でしぼり除去する作業を行います。



下地塗後、サンドペーパーで1つずつ手作業で研磨します。



上塗。轆轤（ろくろ）を使って全体の上塗りをします。



その後ムラを慣らすよう丁寧に手作業で仕上げます。



乾燥。上塗り後、湿度70%に保たれた回転風呂で5分おきに回しムラを防ぎながら約2日間で固着させます。