


手作りチョークセットにはいつているもの


・せっこう 70g	1袋	・あぶらねんど	1個
・かくはん棒	2本	・輪ゴム	4個
・かくはん容器	1個	・説明書（この紙）	1部
・プラスチックシート	2枚		

チョークのつくりかた

石膏と水をまぜてしまうとあと戻りができませんので、「手作りチョークセット」でチョークを作る前に下の説明やホームページをよく読んでください。




付属のプラスチックシートを丸め、輪ゴムでとめてチョークの型をつくります。できた型を倒れないようにしっかりとねんどに差し込んでおきます。




はじめに容器に水を入れ、そこへ石膏を加えてください。水に石膏を加えたら、すぐに棒で1分40秒ほどよくかき混ぜてください。

付属の石膏 70g と水 100ml で直径約 3 cm長さ約 8 cmの太いチョークを 2 本作ることができます。作るチョークを少なくするときは石膏 70g と水 100ml の比率と同じになるよう、石膏と水の量をはかりではかってください。



まぜた液をすばやく作っておいた型に流し込みます。


時間がかかりすぎると流し込む前に液がかたまってしまいますので注意してください。液が余ってしまったときはビニール袋などに入れて、かたまってからすてましょう。流しなどに流すとつまってしまうことがありますので注意してください。



7～10分ほどでかたまりますので、かたまったら輪ゴムをはずしてチョークを型から取り出してください。

このときチョークは40℃くらいまで熱をだしながらかたまります。

あたたかいうちはさわり続けていると低温やけどをすることがありますので、温度が下がってからチョークをとりだしてください。



できたチョークを天日でかんそうします。3～5日間ほどかかります。完全にかんそうがおわればできあがりです。

電子レンジに入れたり直接火にかけたりするとチョークがはれついたりやけどをすることがあります。大変危険ですので絶対にしないでください。

【使用上の注意事項 保護者の方へ】

1. 粉末が目に入らないように注意してください。万一目に入った時はすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けてください。
2. 皮膚が過敏な人やアレルギー体質の人は、石膏と水をまぜた液が手や皮膚に触れると炎症を起こすことがありますので保護手袋を着用してください。
3. 石膏は発熱しながら硬化します。使用環境によっては高温になる場合があります、長時間触れていると火傷の恐れがあります。石膏の硬化発熱が下がったところを目安に型から抜いてください。
4. 石膏は吸湿性が高く、雨・水濡れ・湿気厳禁の材料です。
5. 使用前、使用中も含め密閉し、水回りや結露水が発生しやすい所、床や壁面に直接に接した所での保管などは避けてください。
6. 小児の手の届かないところに保管してください。

【石膏を廃棄するとき】

原料の粉は水にふれると固まりますので、流しなどに捨てないでください。詰まってしまうことがあります。

チョークを作るときにはできるだけ使い切ってください。液が余った時はビニール袋などに入れて、かたまってから燃えないゴミとして捨ててください。

「手作りチョコレート」取扱説明書

<お問い合わせ先>

日本白墨工業株式会社

〒341-0054 埼玉県三郷市泉3丁目7番地8

TEL:048-952-7171 FAX:048-952-7175

Eメール: info@tenjin-chalk.co.jp

ホームページ: <https://www.tenjin-chalk.co.jp/>



「手作りチョコレート」特設ページ