本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品　質　検　査　報　告　書

検査結果

項　目	試験方法＼試料No.		1. P-03	2. COTTON-02	3. Coolmax-01			
拡散性残留水分率(分)	滴下量0.6mL 表面	10%に至る時間	37.3	78.3	35.7			
吸水性(s)	JIS-L-1907 滴下法 表面		60以上	3	1			
通気性(cm³/cm²·s)	JIS-L-1096 A法(フラジール法)		284.0	97.2	236.9			

備考:

生地見本

1. P-03	2. COTTON-02	3. Coolmax-01			

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者ｺｰﾄﾞ	
	会社名	
	所在地	
	担当者	李卫
品名・品番	生地(組織:編物) Coolmax-01/COTTON-02/P-03	色数 3
	添付白布	

判定

適用 規格	————
製品 検査	————
生地 検査	————

試験項目は依頼者指定

通気性試験実施:ﾎﾞｰｹﾝ上海

青岛纺检检验有限公司
一般財団法人
ボーケン品質評価機構
青島試験センター

発行担当者
発行責任者

受付	2023年 3月30日
発行	2023年 4月 6日

No. Q2023007329-1(完)

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。

lym